


FICHA TECNICA:

Al₂O₃ = Oxido de Aluminio > 92%



Propiedades Físicas:

Gravedad específica (g/cm ³)	>3.60
Escala de dureza (Mohs)	9
Fuerza flexible (20°C, Mpa)	275
Vickers Hardness (HV10)	1000
Tenacidad a la fractura (Mpa.M ^{1/2})	03 - 04.
Temperatura máxima de uso (°C)	1250